

## TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼：HL30070/2025

頁數：1 of 3

日期：2025年03月14日

淨霾科技工業有限公司  
高雄市楠梓區楠梓新路 265 號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱：GMA 防霾紗網  
產品型號：GMA Pro+  
原產國：德國

我們依照客戶的要求,根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求：抗壓試驗

測試方法與結果：---詳附頁---

收樣日期：2025年03月06日

測試日期：2025年03月06日 ~ 2025年03月14日

Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.

蘇國銓  
經理



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼：HL30070/2025

頁數：2 of 3

## 測試方法：


- 將樣品固定於測試機台上(背面朝下)，四個支柱支撐面為長 4 cm x 寬 4 cm 面積，四個支柱上放置金屬方框 60 x 60 (cm)。(如照片 C 所示)
- 施加一向下荷重於樣品之中心點上，直到樣品發生損壞現象。
- 記錄最大荷重值及任何發現。
- 荷重圓盤直徑：Ø300 mm。
- 試驗機台：INSTRON 5581；速率：10 mm/min。

## 測試結果：

樣品	最大荷重值 (kgf)	結果
GMA 防霾紗網	211	測試後樣品損壞。(如照片 D 紅框區域)

- 備註：
- 本報告不得分離，分離使用無效。
  - 樣品尺寸：長 60 x 寬 60 (cm)

## - 照片 -



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。


## TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼：HL30070/2025

頁數：3 of 3

### - 照片 -



照片 C：測試架設



照片 D：測試後

---以下空白---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。