

試驗報告

土城場區

報告編號： TFF14C0095

發行日期： 2025/04/01

收件/試驗起始日期： 2025/03/07

報告頁次/頁數： 1/1

報告抬頭：淨羈科技工業有限公司(U5240)
地址：高雄市楠梓區楠梓新路 265 號 1 樓
試件類別：紗網
數量：1 件
來文字號：--
依委託者所提供來樣資料為：
樣品 1：防霾紗網



試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品組 1	
金黃色葡萄球菌 ATCC 6538	C	1.74×10^5	AATCC TM100-2019
	A	< 100	
	R(%)	> 99.9	

註：

- 立即沖刷之菌數(C)：樣品組和菌液一接觸(培養時間 0 秒)就立即沖刷之菌數。
培養後之菌數(A)：樣品組培養 24 小時後之菌數。
減菌率 R(%)： $100(C-A)/C=R$
- 樣品一檢體為 1.0 g
- 試驗菌液以 1/20 NB+0.05 % Triton X-100 調製，沖刷液為 Lethen broth。

樣品圖片：



-- 結束 --

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部 主任 高瑞宏



TFF14C0095