

## 試驗報告



報告編號：TB-21-03375  
C-21-08803

頁數：1 OF 1

報告日期：110年07月13日

工程名稱：自測  
 承包商：-----  
 委託單位：優博企業股份有限公司  
 供料廠商：KASTAMONU ENTEGRE AGAC SAN. VE TIC A. S.  
 樣品名稱：KASTAMONU\_MFC\_F\*\*\*\*\_化粧粒片板  
 送驗人員：優博企業股份有限公司-劉邦民  
 收件日期：110年06月22日  
 試驗日期：110年06月22日~110年07月13日  
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責  
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製  
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

### 試驗結果：

試驗項目	試驗結果			試驗方法
	測定項目	SAMPLE 1	SAMPLE 2	
防焰性	火源加熱時間(min)	2	2	CNS 11668(2008)
	餘焰時間(sec)	2	0	
	餘燼時間(sec)	2	0	
	炭化面積(cm <sup>2</sup> )	41	37	

註：1.試驗樣品厚度：SAMPLE 1為8.1 mm；SAMPLE 2為8.1 mm  
 #2.測試面為正面  
 3.本試驗之樣品不在TAF認證範圍內，故無法出具TAF標誌之報告  
 4.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

報告簽署人

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準